

مشکی براق پلی اورتان [KP590.00]

معرفی محصول

رنگ براق رویه پلی اورتان دوجزی برپایه رزین‌های پلی اُ و هاردنر پلی ایزوسیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقیت عالی، همترازی عالی و سختی بالا می‌دهد. سربخ است و در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

ویژگی‌ها

۱. براقیت بالا و یکنواخت
۲. مقاومت رطوبتی فوق العاده
۳. دارای سختی بالا
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. قدرت پوشش دهی بالا
۶. خشک شدن سریع
۷. قابلیت پولیش خوری
۸. مقاوم در برابر ضربه و خراش

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم ۳۰ کیلوگرم ۱۲ کیلوگرم

تاریخ انقضا رنگ

یک سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
فقر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۵/۲۸ - ۵/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا آستر پلی استر بیتک که ترجیحاً با سنباده ۴۰۰-۲۸۰-۲۲۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیش‌نهادی تمیز گردد.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش زای نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 100 g/m³)

سطحی	۲۰ - ۳۰ دقیقه
عمقی	۵۰ - ۷۰ دقیقه
کامل	۲۰ - ۲۴ ساعت
پولیش خوری	۴۸ ساعت

براقیت

کد محصول	درجه براقیت
KP590.00	۹۸

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP200	۵۰%
تینر پلی اورتان بیتک	۴۰-۵۰%

قام

مشکی

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سرپشته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سسانتگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب فوطی محکم و به خوبی بسته شود.

