

کیلر براق پلی اورتان [VP200.00]

معرفی محصول

کیلر براق پلی اورتان بیتک دوجرئی برپایه رزین‌های پلی آل و هاردنر پلی ایزوسیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقیت و همترازی عالی و یکپاخت می‌دهد. سریع خشک است و در برابر ضربه و خراش مقاومت بالایی دارد.

ویژگی‌ها

۱. براقیت دائمی و شفافیت بالا
۲. مقاومت رطوبتی فوق العاده
۳. سطح بسیار صاف و یکپاخت
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۶. خشک شدن سریع
۷. قابلیت پولیش خوری عالی

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضا رنگ

یک سال	تاریخ انقضا هاردنر	یک سال
--------	--------------------	--------

نکات کاربردی پاشش

تفک پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۷۵ - ۳۰/۵	۱۱۰ - ۱۲۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۵/۳۲ - ۵/۲۸

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا آستر پلی استر بیتک که ترجیحا با سنباده ۴۰۰-۲۸۰-۲۲۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تیر پیمانه‌ای تمیز گردد.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش و نگهداری از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در چاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 110 g/m³)

سطحی	۳۰ - ۴۰ دقیقه
عمقی	۱۰۰ - ۱۲۰ دقیقه
کامل	۶۵ - ۷۰ ساعت
پولیش خوری	۴۸ ساعت

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
VP200.00	براق	۹۸

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP200	۵۰%
تینر پلی اورتان بیتک	۴۰ - ۵۰%

فام

عسلی شفاف

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

