

کیلر براق اکریلیک پلی اورتان [VA510.00]

معرفی محصول

کیلر براق اکریلیک پلی اورتان دو جزئی برپایه اکریلیک با کیفیت و هاردنر پلی ایزوسیانات آلیفاتیک است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقیت و همترازی عالی و یکنواختی می دهد. شفافیت بالایی دارد، سریع خشک است و در برابر زردگرایی، رطوبت و عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 130 g/m²)

سطحی	۲۰ - ۳۰ دقیقه
عمقی	۱۸۰ - ۲۰۰ دقیقه
کامل	۳۶ - ۴۰ ساعت
پولیش خوری	۴۸ ساعت

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
VA510.00	براق	۱۰۰

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HAS10	۲۵ %
تینر پلی اورتان بیکن	۲۵ - ۳۵ %

فام

میرنگ

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تھویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خشک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش و نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در چاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تھویه مناسب می باشد.

ویژگی ها

۱. براقیت عالی
۲. مقاومت رطوبتی عالی
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. دارای سختی بالا
۶. مقاومت بالا در برابر زردگرایی
۷. قابلیت پولیش خوری
۸. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۹. سطح بسیار صاف و یکنواخت
۱۰. چسبندگی عالی به ورق طلا

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضا رنگ

یک سال	یک سال
--------	--------

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۳/۰ - ۱/۵	۱۳% - ۱۱۰%
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۲/۸ - ۳/۳

آماده سازی سطح

برای ایجاد بیشترین مقاومت زرد گرایی برای سطوح خود رنگ (ترنسپرنت) از سیلر آکریلیک بینک و برای سطوح رنگی از رنگ های دو پوشش (بیسکوت) استفاده شود. گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد و پود کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

