

کیلر مات اکریلیک پلی اورتان [VA500.XX]

معرفی محصول

کیلر مات اکریلیک پلی اورتان دو جزئی برایه زین اکریلیک با کیفیت و هاردن آلفا-پلی ایزوپیتان است. که با استفاده از این محصول به سطوح شما جلوه ابریشمی و همراهی عالی و بکو اخた می دهد. بدون زردگاری و سریع خشک است و در برابر طویل و عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

براقیت		
تحت راژیه ۶۰ درجه	درجه برآفیت	کد محصول
۴۰ ±۵	نیمه برآق	VA500.40
۷۵ ±۳	نیمه مات	VA500.25
۱۰ ±۲	مات	VA500.10

نسبت تینر هاردن، افزودنی

% ۱۰	HA190
% ۵۰-۶۰	تینر پلی اورتان بیتک

فام	بیرنک مات
-----	-----------

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سریسته و دور از اشعة مستقیم خورشید در دمای ۳۰-۵ درجه سانتیگراد گذشت. بد و ده و خود حالاهای فارغ از اشتعال در این محصول با توجه به محدودیت امنیتی مخصوص کار فراهم شود. از اشتعال آتش و همای ای احتساب شود. رس از تمام تاریخ انتشار مخصوص این محصول ممکن است با خواص یک ماده "زار" منفای باشد و همین دلیل است که این حالت خود تاریخ صرف گذشته باید با دقت خاص استفاده شود. قبل از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییند و بلعیدن آبرای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می شود.
۳. در ازدسترسی کودکان قرار گیرد.
۴. طرف درسته هر دوی از خود گذشتگی نماند.
۵. دور از منابع آتش را نگهداشی و از مصرف در خانه ای خودداری نمایید.
۶. از نفخهای خودداری کنید و از اتصاص آب پاوت و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی طرف را در چاهه خالی نگذیند.
۸. فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب باشد.

۱. جلوه ابریشمی پکتوخت	۲. بدون زرد گرایانی	۳. شکن شدن سریع
۴. مقاوم در برای مواد شوپیده خانگی	۵. همراهی عالی سطح	۶. مقاوم در برای ضربه و خراش
۷. دارای ساختن بالا	۸. چسبندگی عالی به ورق طلا	

پیشه بندی	۱۲ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۷ کیلوگرم
تاریخ انقضا رنگ	بک سال	بک سال	بک سال
نکات کاربردی پاشش			
تفاگ باشش	بادی	فشارهوا (بار)	قطر نازل
ایرسن	۱۵ - ۳۰٪	۱/۵ - ۳٪	۰/۲۳ - ۰/۲۸

آماده سازی سطح

برای ایجاد سطحی بدن زرد گرایی برای سطوح خودرنگ (ترنسپرنت) از سیلر آکریلیک بینک و رای سطوح رنگی از رنگهای دو پوشش (سیلکوت) استفاده شود. گرد و غارا و اوگون از سطوح بطریف گرد زیرپل ایندی بادی پوشش دهن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح بینر را سپاهد زده و با سدمول گرد روپ کالا مای نمایید. اکون سطح آمده از جراهم پاش. بهتر است دمای اتاق باشش و ترکیب اماده شده خودرنگ ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تیر پیشنهادی تمیزگاری دهد.

زمان خشک شدن ۹۰ g/m ²	۲۵°C, 45-65 RH
سطحی	۱۵ دقیقه
عمقی	۳۰ - ۶۰ دقیقه
کامل	۱۹ ساعت



محصولات پوشش های چوبی بینک منحصر آرای کاربران حرفاها و صنعتی تولید می شوند که دانش اولیه در مورد استفاده و تأثیر محصولات شیمیایی بر طرح سطح دارند. این اطلاعات بر اساس دانش فنی و تحقیقات از پیشگاهی متأثر شده شده است و از آنجا که شرایط مصرف و روشنی های کاربرد متفاوت و دو از دسترسی های تخصصی های توانی از آن توانی داشت. اگر در مورد تأثیر محصول خودنیز شده شک دارید، کارشناسان ما و همچنین تکنسین های آزمایشگاهی ما در حد توان به شما کمک خواهند داشت. اما استفاده از اکنام از عده های خوب است. هر دوی از خود گذشتگی نماند. آنچه می خواهیم گفت همچو چشم خواهی با اطلاعات به پیشینی خود نشود. با این داشتن به منزه مانند خواهد بود. نسخه آغاز ایجاد اطلاعات قبل از مخصوص را می توانید از پایه های اطلاعات قبی مخصوصه باطل می شوند. (تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷).