

سیلر فوری [200]

معرفی محصول

سیلر فوری بیتک بر پایه رزین سلواز نیترات و آلکیدی، جهت پرکردن خلل و فرج سطوح چوبی و آماده نمودن سطح چوب برای اجرای لایه‌های بعدی به کار می‌رود.

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر فوری بیتک ۱۷۰-۱۸۰%

فام

عسلی

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش را نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جاه اضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

ویژگی‌ها

۱. سریع خشک
۲. پرکنندگی خوب
۳. سنبله خوری عالی

بسته بندی

۱۷ کیلوگرم / ۳/۵ کیلوگرم

تاریخ انقضا

دو سال

نکات کاربردی پاشش

| تفگ پاشش | بادی | ایرلس |
|----------------|-----------|-------------|
| فشار هوا (بار) | ۱/۵ - ۲/۰ | ۱۳% - ۱۱% |
| قطر نازل | ۱/۶ - ۲/۰ | ۰/۲۳ - ۰/۲۸ |

آماده سازی سطح

سطح را با سنبله ۱۸۰-۲۲۰ آماده کرده و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف کنید زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح رزین را سنبله زده و در دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۱۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 100 g/m³)

| سطحی | ۱۰ دقیقه |
|-------|----------|
| عسلی | ۱ ساعت |
| سنبله | ۳ ساعت |

