

کیلر فوری مات [300]

معرفی محصول

کیلر فوری مات بیتک بر پایه رزین سلولز نیترا و اکیدی با پایداری خوب و سختی عالی سطح چوب را در برابر عوامل خوردنده جوی محافظت می‌کند.

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
300	مات	۱۰ ± ۳

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر فوری بیتک	۲۴۰-۲۶۰ %
----------------	-----------

فام

عسلی مات

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تئوپه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خشک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش را نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در چاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

ویژگی‌ها

۱. سریع خشک
۲. چسبندگی خوب
۳. سختی سطح
۴. هم‌ترازی خوب

بسته بندی

۸۵۰/۵ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۱۷ کیلوگرم
---------------	-------------	------------

تاریخ انقضا

دو سال

نکات کاربردی پاشش

تفک پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سیلر پلی اورتان یا سیلر فوری بیتک که ترجیحاً با سنباده ۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 80 g/m²)

سطحی	۱۰ دقیقه
عمقی	۱ ساعت
کامل	۳ ساعت

