

## رنگ نیم پلی استر برآق (اسید کاتالیست) [924]

### معرفی محصول

نیم پلی استر سفید برآق بیتک، دو جزئی و بر پایه رزین‌های کوتاه روغن غیر هوا خشک و رزین‌های آمینو می‌باشد و بر روی سطوح چوبی و mdf که در شرایط داخلی قرار گرفته‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ‌ها و استرهای نیتروسولزانی، انواع سیلرهای اکریلیک، اپی، اورتان، نیتروسولزوار و پلی استر اعمال می‌شود.

### ویژگی‌ها

۱. مقاومت فیزیکی و شیمیایی
۲. قدرت چسبندگی عالی
۳. برآقیت خوب
۴. سختی بالا

### بسته بندی

۸/۵ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۱۷/۵ کیلوگرم
-------------	-------------	--------------

### تاریخ انقضا رنگ

یک سال	یک سال	تاریخ انقضا هاردنر
--------	--------	--------------------

### نکات کاربردی پاشش

تشف پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۵	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۳ - ۰/۲۸

### آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا بتونه فوری بیتک که ترجیحاً با سنباده ۴۰۰-۲۸۰-۲۲۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گردوب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیدشاده‌ی تمیز گردد. برای حصول چسبندگی کامل روی سطوح پتینه کاری شده، ترجیحاً از پتینه‌های بیتک استفاده شود.

### زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 180 g/m³)

سطحی	۱۵ دقیقه
عمقی	۱۲ ساعت
کامل	۴۸ ساعت

### برآقیت

کد محصول	درجه برآقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
924	برآق	۸۹

### نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر نیم پلی استر	۱۰%
تینر فوری بیتک	۳۵-۴۵%

استفاده بیش از ۱۰٪ هاردنر موجب زردگرایی، کاهش برآقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰٪ موجب دیر خشک شدن و یا عدم خشک شدن محصول می‌شود.

### فام

سفید، مشکی، قهوه‌ای، استخوانی  
سایر فام‌ها به صورت سفارشی قابل تولید می‌باشد.

### شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تھوپیه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب به زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

### نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باقی بماند باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش یا نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.



محصولات پوشش‌های چوبی بیتک مخصوصاً برای کاربرین حرفه‌ای و صنعتی تولید می‌شوند که دانش اولیه در مورد استفاده و کاربرد محصولات شیمیایی برای طراحی سطح دارند. این اطلاعات بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی تهیه شده است و از آنجا که شرایط مصرف و پوشش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت. اگر مورد نحوه کار یا کاربرد محصول خریداری شده شک دارید، کارشناسان ما همچنین تکنسین‌های آزمایشگاهی ما در حد توان به شما کمک خواهند کرد. البته شرکت شیمی صفا کیفیت بی عیب و نقص محصولات خود را در مشخصات محصول خود تضمین می‌کند. اما استفاده از آن کاملاً بر عهده خریدار است. تا زمانی که کتاب ویژگی‌های خاص و مناسب بودن یک محصول برای یک هدف مورد توافق قراردادی، تضمین نگردد یا تضمین (مضمین) یا مشاوره یا اطلاعات به بهترین نحو ارائه شده باشد، (به منزله ضمانت نخواهد بود. نسخه چاپی این برگه اطلاعات فنی این محصول را می‌توانید از وب سایت‌های ما یا داتابند کنید. نسخه‌های قبلی برگه‌های اطلاعات فنی با صدور نسخه جدید باطل می‌شوند. ( تاریخ صدور: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰)