

رنگ نیم پلی استرمات (اسید کاتالیست) [922]

معرفی محصول

نیم پلی استر سفید مات بیکت، دو جزئی و بر پایه رزین‌های کوتاه روغن غیر هوا خشک ورزین‌های آمینو می‌باشد و بر روی سطوح چوبی و mdf که در شرایط داخلی قرار گرفته‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ‌ها و استرهای نیتروسولاری، انواع سیرهای آکریلیک، پلی اورتان، نیتروسولار و پلی استر اعمال می‌شود.

براقیت	کد محصول
درجه براقیت	922
تحت زاویه ۶۰ درجه	۱۵ ± ۳

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی	تینر فوری بیکت
هاردنر نیم پلی استر	۱۰ %
تینر فوری بیکت	۴۰-۵۰ %
استفاده بیش از ۱۰ % هاردنر موجب زردگرایی، کاهش براقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰ % موجب دیر خشک شدن و یا عدم خشک شدن محصول می‌شود.	

فام	سفيد، مشكي، قهوه‌اي، استخواني
سایر فاماها به صورت سفارشی قابل تولید می‌باشد.	

شرایط نگهداری
این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تھویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی
۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست با پست و باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش یا نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

ویژگی‌ها

۱. مقاومت فیزیکی و شیمیایی
۲. چسبندگی عالی
۳. هم‌ترازی خوب
۴. سختی بالا

بسته بندی

۸/۵ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۱۷/۵ کیلوگرم
-------------	-------------	--------------

تاریخ انقضا رنگ

یک سال	یک سال
--------	--------

نکات کاربردی پاشش

تشف پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۸ - ۰/۳۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا پتونه فوری بیکت که ترجیحاً با سنباده ۴۰۰-۲۸۰-۲۲۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گردوب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد- کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد. برای حصول چسبندگی کامل روی سطوح پتینه کاری شده، ترجیحاً از پتینه‌های بیکت استفاده شود.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 180 g/m³)

سطحی	۱۵ دقیقه
عمقی	۱۲ ساعت
کامل	۴۸ ساعت

